



XI.

SAMUEL THOMAS SOEEMMERRING'S
Versuche und Betrachtungen

über die

Verschiedenheit der Verdunstung des Weingeistes durch
Häute von Thieren und von Federharz.

Vorgelesen in der phys. math. Classe
am 30. December 1809.

In meinen Zusätzen zu Osiander's Abhandlung über das vortheilhafteste Aufbewahren thierischer Körper im Weingeiste, Göttingen, 1793 — theilte ich meine damaligen Erfahrungen, treulich, ohne Hinterhalt, dem Publikum mit, und hatte das Vergnügen, zu erfahren, daß sich Jedermann über ihre genaue Richtigkeit freute.

Indessen zeigten sich mir, seit jener Zeit, bey areometrischer Prüfung des Weingeistes, welcher mehrere Jahre lang über sogenannten Präparaten gestanden hatte, Erscheinungen, welche so besonders schienen, daß sie mich bewegten, eigene Reihen von Versuchen anzustellen, um nicht nur diese Erscheinungen selbst näher kennen zu lernen, sondern auch die Ursachen derselben so viel möglich zu ergründen.

Ich habe die Ehre, der Königl. Akademie der Wissenschaften hier die Resultate von fünf Reihen von Versuchen vorzulegen, welche nicht nur eine Zeit von sechszehn Monaten erforderten, sondern sich auch durch Neuheit und Wichtigkeit sowohl der Physik als Chymie im Allgemeinen empfehlen möchten.

Zu meinem dormaligen Zwecke ist es völlig hinreichend, den Weingeist bloß als aus Alkohol und Wasser bestehend anzunehmen, weil ich in gegenwärtigem Aufsatze von keinem andern, als aus gläsernen Retorten und dem Sandbade bey mäßigem Feuer destillirten Weingeiste handle.

Zur Bestimmung des Mischungs-Verhältnisses des Alkohols zum Wasser nach Graden bediente ich mich bloß meines nach eigenen Grundsätzen graduirten Areometers. Auf meinem Areometer nämlich zeigt Zero oder 0 reines, destillirtes Wasser; 100 dagegen möglichst wasserfreyen, das ist, entweder durch Weinstein Salz oder durch salzsauren Kalk bereiteten und nochmals destillirten Alkohol an. Dem gemäß ist ferner ein Viertel Alkohol mit drey Vierteln Wasser, dem Gewichte nach, gemischt, durch 25; halb Alkohol mit halb Wasser durch 50; drey Viertel Alkohol mit einem Viertel Wasser gemischt, durch 75 bezeichnet. Die dazwischen gehörten Grade sind alsdenn, auf dem calibrirten Rohre, mit dem Zirkel gleichmäßig ausgetheilt. Nach einem von Renard zu Straßburg vortrefflich verfertigten Areometer

	gleich 75 meines Areometers	27 bey Baumé,
		25½ bey Cartier;
35		17½ Baumé,
		16¼ Cartier;
25		15 Baumé,
		14½ Cartier.

Sämmt-

Sämmtliche Versuche wurden angestellt in einem sehr hellen und geräumigen Zimmer, welches so genau nach Norden lag, daß solches im ganzen Jahre kein Sonnenstrahl erreichte. Um die Feuchtigkeit aus selbigem abzuhalten, blieb ein Fensterflügel beständig, bey Tag und Nacht, Sommer und Winter hindurch ausgehoben.

Erste Reihe von Versuchen.

Vom 24. April bis zum 25. Julius 1808.

In acht, 6 Zoll hohe und 3 Zoll weite, eine untereinander ziemlich gleiche Mündung von etwa 2 Zoll habende, sogenannte Zuckergläser, von einer der besten böhmischen Hütten, that ich, den 24. April 1808, sechs Unzen 50grädigen, also aus halb Wasser und halb Alkohol bestehenden, Weingeist, bedeckte die Mündung eines jeden dieser acht Gläser mit einem verschiedenen Stoffe, nämlich:

das Glas	Den 25. Jul., also nach 3 Monaten,	
	an Qualität:	an Quantität:
N ^o 1. mit einer aus 43 Lagen von Federharz bereiteten Haut. .	49 Grad, also um 1 Grad an Alkohol geringer.	Ein wenig vermindert.
N ^o 2. mit einer ähnlichen nur dünneren Haut von Federharz . .	44. also um 6 Grad an Alkohol geringer.	Etwas mehr vermindert als N ^o 1.
N ^o 3. Harnblase von Schwein, deren innerste Haut abgeschält, und deren äußere Oberfläche nach außen gewendet war . .	53. also um 3 Grad an Alkohol besser.	Noch mehr vermindert als N ^o 2.
N ^o 4. Schwimmblase vom Wels (<i>Silurus glanis</i>) mit der innern Haut nach außen gewendet. .	55. also um 5 Grad an Alkohol besser.	Noch mehr als N ^o 2.
N ^o 5. Harnblase eines Ochsen, innerste Haut abgeschält, äußere Oberfläche nach außen. . . .	55. also um 5 Grad an Alkohol besser.	Wie N ^o 4.
	35 ^z	N ^o 6.

Nº 6. Ungeschälte Rinderblase, mit nach außen gewendeter äussern Oberfläche	56. also um 6 Grad an Alkohol besser.	Mehr als Nº. 5. vermindert.
Nº 7. <i>Amnios</i> , oder das feine Häutchen einer Kalbs-Nachgeburt, mit der innern Oberfläche nach außen gewendet.	48. also um 2 Grad an Alkohol geringer.	Fast um die Hälfte vermindert.
Nº 8. Innere Haut einer Rinderblase, mit der äussern Oberfläche nach außen gewendet.	40. also um 10 Grad an Alkohol geringer.	Ueber die Hälfte vermindert.

Während dem öfteren Beschauen der Gläser bemerkte ich, daß die mit Federharz verschlossenen Gläser, Nº 1. und 2., wie es schien, an der kältesten Seite, inwendig über dem Weingeiste beschlugen, oder daß sich verdunstende Wassertheilchen zu Tröpfchen ansammelten, gerade wie in vollkommen geschlossenen Gläsern.

Daß eine zwar so dichte, aber doch auch zugleich so feine Haut, als die innerste einer Rinderblase, und die noch feinere Nachgeburtshaut (*Amnios*) den Weingeist sich sowohl der Quantität als der Quantität nach verringern lassen, wird wohl Niemandem unerwartet scheinen.

Allein unerwartet möchte es wohl Manchem scheinen, daß in dieser Reihe von Versuchen die Bedeckung mit Federharz dem Weingeiste, bey so weniger Veränderung seiner Quantität, so merkliche Veränderung seiner Qualität gestattet, so wie die Bedeckung von Rinderblase dagegen dem Weingeiste verhältnißmässig weniger Veränderung seiner Qualität, als seiner Quantität zuläßt.

Diese neue, mir auffallende Erscheinung des Verfliegens des Alkohols und des Zurückbleibens des Wassers bey Anwendung einer Membran von Federharz bewegte mich, gleich auf der Stelle eine zweyte Reihe von Versuchen zu unternehmen.

Zweyte

Zweyte Reihe von Versuchen.

Vom 25. Julius bis zum 22. August 1808.

In fünf möglichst gleiche Gläser that ich am 25. Julius 1808.
eine gleiche Portion 50grädigen Weingeist und bedeckte

das Glas	Den 22. August 1808, also nach 4 Wochen, war der Weingeist:	
Nº 1. und 2. mit einer Haut aus Federharz.	48grädig, also um 3 Grad geringer.	Wenig an Quali- tät verringert.
Nº 3. mit einem Stücke Rinds- blase, dessen äußere Ober- fläche auswendig war	51grädig, also um 1 Grad besser.	Merklich verrin- gert.
Nº 4. mit einem möglichst glei- chen Stücke von derselben Rindsblase; nur war die in- nere Oberfläche nach außen gewendet	51½grädig, also um 1½ Grad besser.	Noch merklicher als Nº 3.
Nº 5. mit einer mattgeschliffenen (doucirten) Glasplatte, welche auf den ebenfalls matt geschlif- fenen Rand des Glases genau anschloß, und durch darüber gespannte Rindsblase festge- halten ward	Unverändert.	Unverändert.

Dieser zweyten Reihe von Versuchen zufolge reicht ein Zeit-
raum von 4 Wochen schon hin, zu bestätigen: daß 1º von einem
Weingeiste, welcher zur Hälfte aus Alkohol, zur Hälfte aus Wasser
besteht, eine Bedeckung von Federharz wohl Alkohol, aber nicht
Wasser durchläßt.

2º Dafs

2° Dafs dagegen eine Rindsblase von solchem Weingeiste verhältnismässig mehr Wasser als Alkohol durchläfst.

3° Dafs es, wie auch die Folge lehrte, gleichgültig ist, ob man die innere oder die äufsere Oberfläche einer Rindsblase bey der Bedeckung nach aufsen wendet.

4° Dafs Weingeist in einem Glase, auf die Art aufbewahrt wie in No. 5, sich seiner Qualität und Quantität nach nicht verändert, beweist die Zeit von einem Monate nicht hinlänglich, daher ich hier noch aus sonstiger Erfahrung zusetzen mufs, dafs ich auch nach 5 Jahren keine Veränderung wahrgenommen habe.

Um alles noch zuverlässiger und genauer bestimmen zu können, war sowohl eine Abänderung, als eine gröfsere Mannigfaltigkeit in diesen Versuchen erforderlich. Diese suchte ich zu bewirken durch folgende

Dritte Reihe von Versuchen.

Vom 22. August bis zum 30. October 1808.

Den 22. August 1808 füllte ich von elf ($7\frac{1}{2}$ Zoll hohen und 10 Linien weiten) Gläsern zur Hälfte, einige mit schwächerem, andere mit stärkerem Weingeiste, noch andere mit blofsem Wasser, und bedeckte sie, wie folgende Tabelle angiebt, mit verschiedenen Stoffen.

Es

Es bedeckte nämlich:

Den 30. October 1808, also nach
2 Monaten, war der Weingeist:

Weingeist von 62 Graden.	Nº 1. eine matt geschliffene Glasplatte, gerade wie in Nº 5. der zweyten Reihe.	62grädig, also unverändert.	An Quantität unverändert.
	Nº 2. Haut von Federharz, etwas dünner als in Nº 4. .	58grädig, also um 4 Grad geringer.	Um viel verringert.
	Nº 3. Federharz, sehr dünnes.	60grädig, also um 2 Grad geringer.	Merklich verringert.
	Nº 4. Federharz, dicker als Nº 2	61grädig, also um 1 Grad geringer.	Um wenig verringert.
	Nº 5. Rindsblase, äußere Oberfläche nach aussen .	62grädig, also unverändert.	Um mehr als Nº 2. verringert.
	Nº 6. Rindsblase, innere Oberfläche nach aussen	62grädig, also unverändert.	Wie Nº 5.
	Nº 7. Zweymal aus einer gläsernen Retorte destillirtes Wasser. Haut von Federharz, eben so dick als Nº 4.		Um nichts verringert.
	Nº 8. Zweymal destillirtes Wasser. Rindsblase mit der äußern Oberfläche nach aussen gewendet.	}	In diesen beyden Gläsern um gleich viel verringert.
	Nº 9. Gleiches Wasser. Rindsblase, innere Oberfläche nach aussen gewendet		
	Nº 10. Weingeist, 94grädig. Federharz-Bedeckung	90grädig, also um 4 Grad geringer.	Merklich verringert.
	Nº 11. Weingeist, 94grädig. Rindsblase	86grädig, also um 8 Grad geringer.	Weit merklicher verringert als Nº 10.

Merk-

Merkwürdig war in diesen Versuchen: 1^o dafs, ungeachtet die Haut aus Federharz N^o 2. 3. 4. genau über die Mündung des Glases gespannt, und durch Bindfaden dicht anliegend gemacht worden war, man dennoch den Geruch des Alkohols durch selbige spürte.

2. Beschlug N^o 1. gerade wie N^o 7., desgleichen N^o 10., so auch N^o 2. 3. 4., doch weniger. N^o 5. 6. 8. 9. 11. dagegen beschlugen nie.

3. Zeigte sich nun überzeugend deutlich in N^o 7., dafs Federharz Wasser nicht durchdünsten läfst.

4. Federharz liefs von 64grädigem Weingeist mehr Alkohol als Wasser durch, wie N^o 2. 3. 4. beweisen.

5. Rinderblase läfst 62grädigen Weingeist durchdünsten, gerade so, wie er ist.

6. Näherte sich aber der Weingeist dem reinen Alkohol, z. B. war er 94grädig, so verflog doch mehr Alkohol durch Rinderblase, als durch Federharz, wie N^o 11. mit N^o 10. verglichen beweist.

Da mir aber dreyfsigjährige Erfahrung bestätigt hatte, dafs zur Aufbewahrung gewöhnlicher anatomischer Präparate, z. B. von Embryonen, Sinnorganen u. s. f. 38grädiger Weingeist die besten Dienste leistete, so entschlofs ich mich, solchen Weingeist insbesondere durch eine eigene Reihe von Versuchen zu prüfen.

Vierte Reihe von Versuchen.

Vom 30. October 1808 bis zum 10. May 1809.

Den 30. October 1808 füllte ich eine gleiche Qualität 38grädigen Weingeist in fünf gleiche Zucker- gläser, und bedeckte

Nº 1. mit einer doppelten Haut aus Federharz

Nº 2. mit Rindsblase.

Nº 3. mit mit Hausenblasenauf- lösung bestrichener Rindsblase.

Nº 4. mit einer Glasplatte, wie in der zweyten Reihe Nº 5. .

Nº 5. mit der nämlichen Feder- harz-Haut, welche in der drit- ten Reihe von Versuchen in Nº 7. in 2 Monaten kein Was- ser durchgelassen hatte . . .

Den 10. May 1809, also nach 6 Mona- ten, öffnete ich die Gläser, und fand den Weingeist:

Rücksichtlich	
der Qualität:	der Quantität:
37. also um 1 Grad geringer.	Wenig Abgang.
40. 2 besser.	Ein Drittel Ab- gang.
42. 4 besser.	Ein Sechstel Ab- gang.
Unverändert.	Unverändert.
37. also um 1 Grad geringer.	Wenig Abgang.

Aufser dafs diese vierte Reihe von Versuchen die Resultate der drey vorigen bestätigte, zeigte sie noch insbesondere, dafs mit Hausenblasenauflösung bestrichene Rindsblase weit weniger Alkohol durchläfst, als blofse Rindsblase.

Zur Vervollständigung dieser Versuche schien es also erforder- lich, sowohl zu untersuchen, wie sich ganz offen der Luft ausgesetzter, oder nur mit Papier oder Holz bedeckter Weingeist verhält; als noch genauer die Quantität des Verlustes zu bestimmen. — Daher ich auch nur die in dieser letztern Reihe von Versuchen angewendeten Be- deckungen in der Natur selbst vorzeige.

F ü n f t e R e i h e v o n V e r s u c h e n .

Vom 16. May bis zum 9. August 1809.

Den 16. May 1809 in zehn ziemlich gleiche Gläser acht Unzen 40grädigen Weingeist gethan, welche davon ungefähr zur Hälfte gefüllt wurden.

Den 9. August, also nach 3 Monaten, war der Weingeist:
Rücksichtlich

	der Qualität:	der Quantität:
N ^o 1. war offen. — Den 6. Junius, oder nach 3 Wochen, war der Weingeist 29grädig, also um 11 Grad an Qualität und um 1½ Unzen an Quantität verringert	Bloß Wasser.	3 $\frac{4}{8}$ Unz. folglich 4 $\frac{4}{8}$ Unz. verflogen.
N ^o 2. mit gemeinem Schreibpapier bedeckt. Den 6. Junius, also nach 3 Wochen, war der Weingeist 29grädig, also um 11 Grad an Qualität und etwas mehr als 1½ Unzen an Quantität verringert	Kaum 6grädig.	3 $\frac{6}{8}$ Unz. folglich 4 $\frac{6}{8}$ Unz. verflogen.
N ^o 3. Amnios, mit Hausenblasenauflösung bestrichen	43grädig, also um 3 Grad besser.	6 $\frac{4}{8}$ Unz. folglich 1 $\frac{4}{8}$ Unz. verflogen.
N ^o 4. Rindsblase, mit Hausenblase bestrichen	44 4 Grad besser.	6 $\frac{7}{8}$ Unz. folglich 1 $\frac{7}{8}$ Unz. verflogen.
N ^o 5. Schweinblase, mit Hausenblase bestrichen	44 4 Grad besser.	6 $\frac{9}{8}$ Unz. folglich 1 $\frac{9}{8}$ Unz. verflogen.

N^o 5.

Nº 6. Tannenholz einer Linie dick.	40. also unverändert.	$7\frac{5}{8}$ Unz. folglich $\frac{5}{8}$. . . verflogen.
Nº 7. <i>Amnios</i> mit Federharz bestrichen.	36. also um 4 Grad geringer.	$7\frac{4}{8}$ Unz. folglich $\frac{4}{8}$. . . verflogen.
Nº 8. Federharz - Haut.	38. 2 . . . geringer.	$7\frac{6}{8}$ Unz. folglich $\frac{2}{8}$. . . verflogen.
Nº 9. Federharz - Haut.	38. 2 . . . geringer.	$7\frac{6}{8}$ Unz. folglich $\frac{2}{8}$. . . verflogen.
Nº 10. Glasplatte, wie in der 2ten, 3ten und 4ten Reihe von Versuchen	Unverändert 40grädig.	Unverändert.

Nimmt man nun diese fünf Reihen von Versuchen zusammen, so ergeben sich aus solchen folgende Resultate:

1. Aus einem ruhig stehenden, eine Mündung von 2 Zoll habenden, offenen Glase, in einem offenen Zimmer, verfliest von 40grädigem (d. i. in 100 Theilen 40 Theile Alkohol und 60 Theile Wasser haltendem) Weingeiste in Zeit von drey Monaten aller Alkohol und überhaupt mehr als die Hälfte der ganzen Quantität.

2. In einem mit gewöhnlichem Schreibpapier bedeckten Glase bleibt unter gleichen Umständen, sowohl was die Qualität, als die Quantität des Weingeistes anbetrifft, doch ein wenig mehr zurück, als in einem ganz offenen Glase.

3. Eine Bedeckung von Tannenholz durchfließt 40grädiger Weingeist gerade so, wie er ist, ohne verhältnißmäfsig mehr von seinem Wasser, als von seinem Alkohol zu verlieren oder zurückzulassen.

Wendet man diese Erfahrung auf die Aufbewahrung des Branntweines oder selbst des Weines in Fässern von Tannenzholz an, so läßt sich leicht schließen, wie mir auch die Erfahrung zeigte, daß der Abgang an Wein und Branntwein desto größer seyn werde, je länger man ihn in solchen Fässern aufbewahrt. Man sieht zugleich, was man eigentlich von dem sogenannten Auf- oder Nachfüllen des Weines zu halten hat, und daß bey näherer Prüfung es mit der Veredlung des Weines durch's Alter wohl seine Gränzen haben möchte.

4. Thierische Häute, z. B. Blasen von Schweinen, Rindern, Amnios, Schwimmblasen von Fischen, sie mögen vollständig oder geschält seyn, sie mögen einfach oder mit Hausenblasen - Auflösung bestrichen seyn, lassen den Weingeist nicht gerade so, wie er ist, durch, sondern einen Bestandtheil desselben mehr als den andern; verhältnißmäßig nämlich, unter gleichen Umständen, leichter sein Wasser als seinen Alkohol. — Mir scheint diese ganz zuverlässige, durch alle fünf Reihen von Versuchen auf die augenscheinlichste Weise erprobte Erfahrung neu und beachtenswerth. — Wenigstens ist mir bis jetzt nicht bekannt geworden, daß Jemand dieses so ausgesprochen hätte, ungeachtet ich selbst mehrere Thatsachen anführen werde, die damit harmoniren. Auch mir wäre diese Erfahrung wahrscheinlich entgangen, wenn mich nicht die gleichzeitige Vergleichung der Rindsblase mit Federharz-Membranen darauf geleitet hätte.

Je dickere oder dichtere thierische Häute oder Blasen man anwendet, desto auffallender ist bey dem Verrauchen oder Verfliegen des Weingeistes der Unterschied. Wenn daher in der vierten Reihe von Versuchen in No 2. durch ein Stück gewöhnlicher Rindsblase ein Drittel vom Weingeiste verflog, und um 2 Grad an Qualität stärker war, so verflog durch ein anderes Stück der nämlichen Rindsblase, weil es mit Hausenblasen-Auflösung bestrichen, folglich dadurch

dichter und dicker gemacht worden war, nur ein Sechstel, und war sogar um 4 Grad stärker.

Die Alten handelten daher wohl nicht so unbedachtsam oder unerfahren, als es vielleicht manchem Neuern scheinen möchte, wenn sie, nach der in einigen Inseln Griechenlandes, so wie in Portugal und Spanien noch heut zu Tage üblichen Weise, zur Aufbewahrung des Weines thierische Häute oder Schläuche brauchten, welche wohl den schlechtern, wässerigen, aber nicht den edlern, geistigen Theil desselben durchlassen. — Von einem schlechten Weine, das ist einem solchen, der so wenig Alkohol hielte, daß er eine thierische Blase oder Haut nicht einmal vor dem Verfaulen schützen könnte, ist hier ohnehin keine Rede.

Wie also feuchte thierische Häute am besten durch den Alkohol in mäßig starkem Weingeiste vor dem Verfaulen geschützt werden, so schützt gewissermaßen gegenseitig eine thierische Haut den in mäßig starkem Weingeiste enthaltenen Alkohol gegen das Verrauchen.

Daß aber thierische Häute endlich auch den Alkohol durchlassen, zeigt N^o 11. in der 3^{ten} Reihe von Versuchen. Hält nämlich der Weingeist viel Wasser, so durchstreicht dieses die Poren eher, als sein Alkohol; ist hingegen der Weingeist reich an Alkohol, so wandert auch dieser durch.

5. Die auffallendste Erscheinung in diesen Versuchen bleibt aber wohl, daß Federharz dem verdunstenden Alkohol den Durchgang in etwas gestattete, dem verdunstenden Wasser hingegen vollkommen versperrte, sowohl wenn es sich als bloßes Wasser in diesen Versuchen befand, als wenn es der Weingeist als einen Bestandtheil enthielt.

Ich lege hier die angewendeten, gar nicht dicken Häute aus Federharz in der Natur selbst vor. Hauptsächlich um dieses Phaenomen ohne alle Täuschung wahrzunehmen, liefs ich mich die Mühe nicht verdriessen, diese Versuche viermal zu wiederholen.

Aus den Lehrsätzen der Physik war mir nicht nur bekannt, daß trockene thierische Blasen Wasser, aber nicht atmosphärische Luft durchlassen, sondern ich hatte nur zu oft, ehe ich die beste Art, Präparaten-Gläser zu verschliessen, herausgebracht hatte, mit meinem Schaden erfahren, daß selbst Linien dicke Glasplatten, welche den Gläsern als Deckel dienten, von der durch die Blase zwar eindringen wollenden, aber nicht eindringen könnenden Luft zersprengt, ja sogar zertrümmert wurden. Auch waren mir gegenseitig Retorten genug im Sandbade zersprungen, weil die Fugen zwischen ihnen und den Vorlagen nur zu genau den Weingeistdünsten allen Durchgang versagten.

Ueberdies hatte ich wohl schon mehreremale deutlich genug wahrgenommen, daß der Rest des Weingeistes, welcher durch Rindsblasen oder Schweinsblasen größtentheils verflogen war, sich darum eben nicht schwächer, oder an Alkohol ärmer zeigte, als er anfänglich gewesen war.

Daß aber eine Bedeckung von Federharz wohl Alkohol, aber nicht Wasser durchlasse, war mir so wenig bekannt, als ich bis jetzt gefunden habe, daß es schon Jemand angemerkt hätte.

Wie sehr die Alkohol-Dünste eine Federharz-Membran durchdringen, verrieth mir in der dritten Reihe von Versuchen schon der Geruch, welchen ich aufs deutlichste wahrnahm.

An dieses Phaenomen scheinen sich ein paar andere Erfahrungen anreihen zu lassen, welcher ich hier nur im Vorbeygehen gedenken will.

Die

Die eine Erfahrung nämlich ist: Der möglich reinste durch die Wärme des Eises rectificirte Vitriol-Aether, welcher bey gleicher Temperatur nach unsers Collegen Gehlen Versuchen in dem Richterschen Areometer bis 735 einsinkt, wenn Richters eigener Aether bis 733 einsinkt, verräth bey einer Bedeckung mit einer Federharz-Haut, nicht nur gleich auf der Stelle durch den Geruch, sondern schon nach einigen Stunden durch eine bedeutende Quantitäts-Abnahme sein Verdünsten durch diese Haut, während ihn eine Bedeckung von Rindsblase auffallend länger zurückhält.

Die andere Erfahrung ist: Gemeine atmosphärische Luft läßt sich ohne Abnahme lange Zeit in einem etwa eine halbe Linie dicken Säckchen von Federharz einschließen, dagegen brennbare Luft (Wasserstoffgas) sich in demselben Säckchen nicht 24 Stunden lang aufbewahren läßt. — Ich habe darüber eine Menge Versuche angestellt, und lege hier den dabey gebrauchten Apparat vor. — Brennwasser (wie mein Sohn den Weingeist nannte) und Brennluft (wie ich in dieser Hinsicht das Wasserstoffgas nennen könnte) kämen also darin überein, daß ihr Brennwesen wohl durch Federharz, aber nicht durch Rindsblase dringt.

Ist etwa der Grund dieser Erscheinung kleinerentheils die größere Dichtigkeit, welche bey gleicher Dicke thierische Häute vor vegetabilischen Häuten auszeichnet — und grösserentheils eine chemische Verwandtschaft?

Sollten daher diese Erscheinungen durch folgende Betrachtung einiges Licht gewinnen, oder wenigstens durch sie in Zusammenhang mit allgemein bekannten Erfahrungen gebracht werden können?

So wenig nämlich der vegetabilische Stoff des Federharzes vom Wasser angegriffen wird, oder von ihm durchdrungen, zersetzt und aufgelöst zu werden vermag, eben so wenig könne er in der Gestalt einer Haut von dem Wasser in Dunstgestalt durchdrungen werden.

Hin-

Hingegen der mit dem Auflösungs-Mittel des Federharzes, dem Aether nämlich, verwandte Alkohol durchdringe analogisch gar leicht in Dunstgestalt das Federharz.

Und so wenig der thierische Stoff vom Alkohol angegriffen wird, oder von ihm durchdrungen, zersetzt und aufgelöst zu werden vermag, eben so wenig könne er in der Gestalt einer Haut vom Alkohol in Dunstgestalt durchdrungen werden.

Das Auflösungs-Mittel der thierischen Häute hingegen, das Wasser nämlich, von welchem sie durchdrungen, zersetzt, gleichsam zerschmolzen und aufgelöst werden, könne dem gemäß auch in Dunstgestalt die Rindsblasen u. s. f. durchdringen.

Auf diese Art ließen sich also diese Erscheinungen nach den Gesetzen der sogenannten Wahlverwandschaft dennoch erklären.

Nachtrag zu diesen Versuchen.

München den 15. December 1811.

Den 16. December 1809 nahm ich zwey, dem Ansehen nach, durchaus gleiche Gläser von sieben Zoll Höhe und einem Zoll Weite und goß in jedes derselben eine Unze des besten Schwefeläthers (*Naphtha Vitrioli*).

Die Mündung des einen Glases	Die Mündung des anderen Glases
verschloß ich, genau, mit einer,	verschloß ich, genau, mit einer,
aus Federharz gebildeten, etwa	vorgängig gehörig eingeweichten,
eine Viertel-Linie dicken, Haut.	doppelten, Rinds-Harnblase.

Beyde Gläser stellte ich an einen ruhigen, weder von Sonnenstrahlen, noch von Ofenwärme erreichbaren Ort, in einem geschlossenen, gegen Norden gelegenen, hellen Zimmer.

Nach

Nach ein paar Tagen beschlug dieses Glas innwendig mit Wassertröpfchen und gegen die Mitte des Jäners 1811 hin, war diese Vitriol - Naphtha gänzlich verflogen.

Den 10^{ten} Julius 1811. also nach achtzehn Monathen, oder ein und einem halben Jahre, war eine, kaum durchs Gewicht bestimmbare, Quantität dieser Vitriol-Naphtha verflogen, welche sich wahrscheinlich in die Rindsblase gezogen und eine sehr auffallende Veränderung derselben bewirkt hatte.

Diese Rindsblase nämlich erschien von innen her nach außen zu, gradweis merklicher kreidenweiß, undurchsichtig und atlasartig schillernd, oder gewissermaßen gegerbt, kurz mehr leder- als blasenartig. Nach der Einweichung in Wasser schien sie nicht mehr so klebrig oder leimartig, sondern ihre Gallerte schien sich verloren oder doch verändert zu haben. Diese Veränderung war auf der inneren, der Naphtha zugewendet gewesenen Oberfläche am auffallendsten, auf der äußern, von der Luft berührten Oberfläche weniger auffallend.

Diese neuere Erfahrung bestimmt also dasjenige, was ich im ersten Absatze Seite 287 sage, noch näher, nämlich daß zum Aufbewahren der Naphtha eine dicke einfache, oder eine dünnere doppelte Rindsblase, gehörig eingeweicht, vollkommen hinreicht.

Selbst ziemlich genau eingeschliffene oder eingeriebene Glasstöpsel schienen mir einige Verdunstung der Naphtha zu gestatten. Ich rathe daher zur Aufbewahrung eines so feinen und kostbaren chemischen Erzeugnisses, selbst über einen bestmöglichst eingeriebenen Glasstöpsel, zur Vorsicht, noch eine starke Rindsblase zu spannen.

Um nun auszumitteln, wie sich in dem Weingeiste, welcher durch Rindsblase verfliegt, der Alkohol zu dem Wasser verhält, machte ich folgende drey vergleichende Versuche.

V e r s u c h A.

Den 24. Julius 1810 that ich in ein vier Zoll Höhe und zwey Zoll Mündung habendes sogenanntes Zuckerglas — 6 Unzen 50grädigen, das ist zur Hälfte aus Alkohol und zur Hälfte aus Wasser bestehenden Weingeist, und verschloß das Glas mit Rindsblase.

Den 21. September 1810, als eine Unze verflogen war, öffnete ich das Glas und fand den Weingeist 55grädig, folglich um 5 Grad erhöht. Eine Unze zugegossenes destillirtes Wasser brachte ihn wieder auf 50 Grad herunter. Also hatte er, nach der Formel berechnet, die ich gleich angeben werde, ungefähr $\frac{12}{100}$ Alkohol und $\frac{88}{100}$ Wasser verloren.

Ich verschloß das Glas mit frischer, der vorigen möglichst gleichen, Rindsblase, und stellte es zur ferneren Beobachtung ruhig hin.

Den 27. Julius 1811, also nach elf Monathen, als von diesen 6 Unzen 50grädigen Weingeistes die Hälfte (drey Unzen) verflogen waren, öffnete ich wieder das Glas, und fand den Weingeist 74grädig, also um 24 Grad erhöht. Das Zugießen von drey Unzen Wasser brachte ihn auf 36 Grad herunter.

Betrachtet man nun die verflogene Hälfte des Weingeistes als $\frac{100}{100}$, so waren von diesen hundert Hunderttheilen $\frac{14}{100}$ Alkohol und $\frac{86}{100}$ Wasser verflogen.

Denn $14 + 86 = 100$ Und $14 + 86 = 100$.

Oder	$\frac{14}{50}$ Maafs Alkohol	} geben mit	$\frac{96}{50}$ M. Alkohol	} zusammen	$\frac{100}{100}$ M. Alkohol
	$\frac{86}{50}$ Maafs Wasser		$\frac{50}{50}$ M. Wasser		$\frac{100}{100}$ M. Wasser.
Das					

Das ist mit andern Worten, sie geben einen aus gleichen Theilen Alkohol und Wasser bestehenden Weingeist, oder einen solchen, welchen ich auf meinem Weingeist-Areometer als 50grädig bezeichne, und zu diesem Versuche gewählt hatte.

V e r s u c h B.

Am nämlichen Tage, den 24. Julius 1810, that ich in einen vier Zoll hohen und einen Zoll weiten Glaszylinder zwey Unzen 67grädigen Weingeist, und verschloß das Glas mit einem Stücke der nämlichen Rindsblase, die ich zu dem Versuche A. anwendete.

Den 23. October 1811, also nach fünfzehn Monathen, war die Hälfte (eine Unze) verflogen. Die rückständige Unze war 86grädig, also um 19 Grad höher. Denn $67 + 19 = 86$.

Eine Unze zugegossenes Wasser brachte ihn auf 41 Grad herunter. Folglich hatte dieser 67grädig gewesene Weingeist, in fünfzehn Monaten, 26 Theile Wasser und 41 Theile Alkohol verloren: denn $\frac{26}{100}$ Alkohol + $\frac{41}{100}$ Wasser = $\frac{67}{100}$ Weingeist.

V e r s u c h C.

Am nämlichen Tage, den 24. Julius 1810, that ich in ein gleiches Glas, wie zum Versuche A, von vier Zoll Höhe und 2 Zoll Mündung, sechs Unzen gemeines Brunnenwasser, verschloß das Glas mit einem Stücke derselben Rindsblase, und stellte es mit A an den gleichen Ort.

Den 21. September war eine Unze verflogen.

Den 4. November waren zwey Unzen verflogen.

Den 8. Februar 1811 waren drey Unzen oder die Hälfte verflogen.

Den 10. Julius, also in vierzehn Tagen weniger als einem Jahre, war alles Wasser gänzlich durch die Rindsblase verflogen.

Es scheint mir denn doch wahrlich merkwürdig genug, daß, wenn ungefähr in Jahresfrist sechs Unzen Wasser gänzlich durch Rindsblase verfliegen, von 50grädigem Weingeiste dagegen, unter gleichen Umständen, in dem gleichen Zeitraume, kaum die Hälfte verfliegt, folglich daß eine Rindsblase mit dem Alkohol zugleich das Wasser zurückhält. Denn in den sechs Unzen 50grädigen Weingeistes waren zu Anfangs drey Unzen Wasser, und zuletzt in seiner zurückgebliebenen 74grädigen Hälfte, mehr als ein Drittel, oder eine Unze Wasser, vorhanden.

Ja! es scheint noch merkwürdiger, daß (ganz gegen die gemeine Meynung), nach dem Versuche B, von einem feinern, gewöhnlich für flüchtiger gehaltenen, 67grädigen Weingeiste, in länger als Jahresfrist, nicht einmal die Hälfte verfliegt.

Kürzlich will ich endlich für Liebhaber von Naturalien-Sammlungen anmerken, 1) daß nach meinen Versuchen Weingeist durch rothgegerbtes Kalbsleder gar leicht verdunstet. 2) Daß unter zwey, gleiche Weite, aber ungleiche Höhe habenden Gläsern, von einer gleichen Quantität Weingeist aus dem niedrigen Glase mehr, als aus dem höhern verfliegt.